

FleetEP

フリート EP

環境対応タイプ万能極圧型グリース

FleetEP 石けん基として耐水性、耐熱性などの特性を与えるリチウム石けんを用い、基油として高度に精製した鉱油を用い、さらに厳選した酸化防止剤、防腐防止剤などの添加剤が配合された、高荷重に強いリチウム系万能極圧グリースです。

● 特徴

- 耐荷重性能《極圧性》が優れている
FleetEP は特に、《極圧性》を強調したもので、極めて優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においても、その性能を十分に発揮します。
- 耐熱性が優れている
FleetEP は、耐熱性に優れたリチウム石けんを使用していますので、高温の潤滑箇所にも使用することができます。
- 機械的安定性が優れている
FleetEP は、機械的安定性が優れていますので、グリース構造が壊れて軟化したり、油分を分離したり、給油管を詰まらせたりしないので、様々なトラブルを心配することなく使用できます。
- 酸化安定性が優れている。
FleetEP は、優れた酸化安定性を備えていますので、使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用することができます。
- 耐水性が優れている
FleetEP は、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を備えています。
- 金属を腐食しない
FleetEP は銅、鉄あるいは亜鉛などの金属を腐食させません。
- 公害対策を十分配慮したグリースです
FleetEP は、鉛および亜鉛を含んでいませんので、排水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を充分配慮しています。

● 用途

万能極圧型グリースなので、自動車・建設機械・産業機械軸受や、各種ベアリング・ピンなどの摺動部の潤滑はもちろん、万能グリースとして幅広くご使用できます。

● 荷姿

400gジャバラ × 20

● FleetEP の代表性状

種 類		2
ちょう度	(25°C, 60 回混和)	279
敵点	°C	200
銅板腐食	(100°C, 24h)	合格
酸化安定度	(99°C, 100h) kap	24
石けん基		リチウム石けん
基油動粘度	(100°C) mm ² /s	13.9
ASTM 四球試験	WL N	3090
使用可能温度範囲 (目安)°C		-20~125
消防法危険分類		非危険物

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。